

Scheda Tecnica

RESPIRO ATTIVO MURALAST

Idropittura traspirante per interno

RESPIRO ATTIVO MURALAST è una idropittura traspirante, di buona qualità e copertura, dotata di idrorepellenza e resistenza agli alcali.

Rev. Feb'14

Campo di impiego :	finitura traspirante per interno
Caratteristiche identificative :	<ul style="list-style-type: none"> • Aspetto: liquido opaco • Legante: copolimero vinilversatico in dispersione • Peso specifico medio: 1,70 kg/lit ca. • Non infiammabile - esente da solventi • residuo secco 105° = 74%± 2 • ceneri: 450° = 71% ± 2 • pH = 8-8,5
Dati tecnici :	<ul style="list-style-type: none"> • finitura leggermente satinata • buon punto di bianco del film essiccato • buona copertura, ottima dilatazione • il film essiccato presenta buona idrorepellenza
Tinte disponibili :	bianco e colorato secondo cartella Waler o campione tinte chiare.
Imballo :	fusti da 15 lt
Resa :	4/5 m ² /lt
Stoccaggio :	conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
Sottofondo e preparazione :	<ol style="list-style-type: none"> 1) muri nuovi: applicare una mano di fissativo PRIMER ISOL acrilico, diluizione 1:3 con acqua. Stuccare gli eventuali difetti di superficie ed isolare i punti stuccati; 2) muri vecchi da ripitturare: pulire la superficie. Stuccare gli eventuali difetti di superficie ed isolare i punti stuccati.
Modalità di impiego :	<p>applicazione con pennello, rullo in lana a pelo corto, o spruzzo.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) applicare una mano di RESPIRO ATTIVO MURALAST diluito con acqua ca. 25% b) dopo qualche ora applicare una mano di RESPIRO ATTIVO MURALAST diluito con acqua ca. 20% <p>La temperatura in fase di applicazione non deve essere inferiore a +5 °C.</p>
Tossicità :	nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.