

VITRUVIO COCCIOPESTO TONACHINO

Malta per murature ed intonaco a base cocchiopesto

VITRUVIO COCCIOPESTO TONACHINO è una malta rasante ottenuta dalla miscelazione di calce con inerte da frantumazione di vecchi mattoni e tegoli, con caratteristiche di elevata porosità, elasticità e presa idraulica grazie al connubio di calce e argilla cotta.

La finitura ottenuta con COCCIOPESTO TONACHINO conferisce alla muratura uniche caratteristiche di funzionalità, grazie al legame chimico naturale che si crea tra la calce e l'argilla cotta, come ben noto sin dai tempi di Vitruvio

Rev. 1 Mar/2006

Campo di impiego :	realizzazione di rasature di intonaci sia interni che esterni, con una finitura tipicamente rosso mattone chiaro. Data l'elevata traspirabilità, è particolarmente indicato per il recupero, protezione e decorazione. Caratteristica è la finitura accuratamente levigata, a similitudine delle facciate sagramate. Data l'assoluta naturalità dei suoi componenti, trova corretto impiego nelle direttive bioedili
Caratteristiche identificative :	<ul style="list-style-type: none"> • Composizione: calce aerea, purissime sabbie carbonatiche e frammenti di mattoni selezionati e vagliati con granulometria in curva da 0 a 3 mm. • Aspetto : polvere • Colore: rosso mattone chiaro • Diametro dell'inerte : 0,4 mm • Peso specifico impasto : 1,50 kg/dm³
Dati tecnici :	Resistenza alla diffusione del vapore acqueo : $\mu \leq 10$ Resistenza a compressione = 18 kg/cm ² a 28 gg , 30 kg cm ² a 90 gg
Rapporto di miscelazione :	ca. 5 : 1 parti in peso con acqua
Imballo :	sacchi da 25 Kg con pellicola antiumido
Stoccaggio :	conservazione: 12 mesi in sacchi ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo
Sottofondo :	Supporti idonei : intonaci minerali a base calce. il supporto deve essere planare, pulito, privo di parti incoerenti.
Modalità di impiego :	<p><u>Preparazione</u> :</p> <p>Mescolare VITRUVIO COCCIOPESTO TONACHINO con acqua. E lasciare riposare prima dell'uso.</p> <p><u>Applicazione</u></p> <p>Applicare l'impasto a cazzuola con spessore di 2 mm; appena la malta tende ad affermarsi, inumidire leggermente e lisciare con spatola d'acciaio.</p> <p>L'impiego di cere o saponi di protezione è possibile solo dopo completa essiccazione. Si raccomanda di non lisciare quando la malta è troppo asciutta, in quanto ciò potrebbe comportare degli anneramenti della superficie difficilmente eliminabili.</p> <p>Per ottenere una superficie ruvida, stendere l'impasto con frattone</p>

d'acciaio a mò di rasatura e rifinire con frattone in spugna.

La temperatura del supporto e dell'ambiente non deve essere inferiore a +5°C. nell'arco delle 24 ore. Non applicare sotto sole battente, o in presenza di vento persistente.

Consumo : 3,0-3,8 kg/m² per circa 2mm di spessore.

Avvertenze: proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto detergere con abbondante acqua fresca e pulita. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare il medico. Nel caso di ingestione consultare un medico mostrando una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.