

VITRUVIO RESTAURO 0-1

Malta rasante fibrorinforzata a base calce idraulica naturale

VITRUVIO RESTAURO 0-1 è una malta rasante per applicazione manuale a base di calce idraulica naturale moretta di colore nocciola, priva di sali solubili, fibrorinforzata, di facile lavorazione ed applicazione.

Ottimamente modellabile, tixotropica, non fessura anche in caso di elevato spessore (20-30 mm). Fratassabile con finitura a civile perfettamente tinteggiabile.

Le finiture preparate con **RESTAURO 0-1** sono caratterizzate da fondamentali requisiti di traspirabilità, incombustibilità, adesività, ridotto modulo elastico, eccezionale bellezza e durata.

Rev. Apr 2009

- Campo di impiego :**
- malta di livellamento per superficie interne ed esterne in laterizio o per intonaci minerali con differenze di planarità sino a ± 20 mm;
 - finitura a civile sovratinteggiabile possibilmente con finiture minerali, che ne rispettino le caratteristiche di traspirabilità.
 - indicata per interventi di restauro su intonaci e murature di interesse storico-architettonico. Data l'assoluta naturalità dei suoi componenti, trova corretto impiego nelle direttive bioedili.
- Caratteristiche identificative :**
- composizione: calce idraulica naturale moretta esente da sali solubili, ottenuta per calcinazione a basse temperature di marne nazionali, inerti selezionati e vagliati con granulometria in curva sino a 0,7 mm, specifici additivi migliorativi di lavorabilità.
 - Peso specifico apparente: 1.60 kg/dm³
 - colore : rosato / nocciola
- Dati tecnici :**
- resistenza a compressione.:2,8 Mpa dopo 28 gg, 4,2 dopo 90 gg
 - coeff. di resistenza al vapore acqueo: $\mu = 12$ ca.
- Rapporto di miscelazione :** ca. 4 : 1 parti in peso con acqua
- Imballo :** sacchi da 25 Kg con pellicola antiumido
- Stoccaggio :** conservazione: 12 mesi in sacchi ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo
- Sottofondo :**
- Fondi idonei : intonaci a base calce e/o cemento, intonaci con vecchi rivestimenti o pitture minerali.
 - Preparazione del fondo: il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o con idropulitrice.
 - Eliminare eventuali porzioni di vecchi rivestimenti minerali non ben ancorate.
- Nel caso di sottofondi vecchi e polverosi applicare una mano di **PRIMER ISOFIX 29** diluito da 1:4 a 1:6 con acqua.

Modalità di impiego :Preparazione :

Mescolare un sacco di **VITRUVIO RESTAURO 0-1** con 6,0 lt di acqua pulita fino ad ottenere una massa omogenea.

Lasciare riposare per ca. 10 min. e riagitare brevemente prima dell'uso.

Applicare l'impasto con spatola di acciaio con spessore max di 20 mm per mano. Per finiture tipo civile, attendere 15 min. ca. e rifinire con frattazzino di spugna inumidito.

La temperatura del supporto e dell'ambiente non deve essere inferiore a +5°C. nell'arco delle 24 ore. Non applicare sotto sole battente, o in presenza di vento persistente.

Consumo :

1,6 Kg/m² per mm di spessore

Avvertenze:

proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto detergere con abbondante acqua fresca e pulita. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare il medico. Nel caso di ingestione consultare un medico mostrando una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.