

VITRUVIO STABICAL

Rasante di finitura anticavillante a base calce idraulica

VITRUVIO STABICAL è un rasante minerale di finitura, a basso spessore, a base di calce idraulica naturale moretta priva di sali solubili. Le finiture preparate con VITRUVIO STABICAL sono caratterizzate da fondamentali requisiti di traspirabilità, incombustibilità, ridotto modulo elastico, eccezionale bellezza e durata.

Rev. 1 Mar/2006

- Campo di impiego :**
- finitura traspirante anticavillante per superfici interne ed esterne, per intonaci nuovi e vecchi a base calce e/o cemento, purché privi di pitture o rivestimenti.
 - finitura traspirante per cicli di risanamento di murature umide con intonaco **VITRUVIO RESTAURO 0-3** o **TERMOCAL**.
 - indicata per interventi di restauro su intonaci e murature di interesse storico-architettonico. Data l'assoluta naturalità dei suoi componenti, trova corretto impiego nelle direttive bioedili.
- Caratteristiche identificative :**
- rasante premiscelato a base calce idraulica naturale, inerti selezionati ed additivi specifici.
 - Aspetto: polvere nocciola chiaro
 - Diametro dell'inerte : max 0,6 mm
 - Peso specifico impasto : 1,55 Kg/dm³
- Dati tecnici :**
- resistenza a compressione a 28 gg. : $\geq 3,5$ Mpa
 resistenza alla diffusione del vapore : $\mu \leq 12$
- Rapporto di miscelazione :** ca. 4 : 1 parti in peso con acqua (25%).
- Imballo :** sacchi da 25 kg con pellicola antiumido.
- Stoccaggio :** conservazione: 12 mesi in sacchi ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo
- Sottofondo e preparazione :**
- Intonaci vecchi: il supporto deve essere sano, pulito e resistente. Rimuovere completamente eventuali finiture sintetiche, spazzolare accuratamente le superfici friabili. Eventuali porzioni in fase di distacco devono essere rimosse e ripristinate con malta **VITRUVIO RESTAURO 0-3**
- Intonaci nuovi: devono essere rifiniti a fratazzo e stagionati almeno dieci giorni.
- Modalità impiego :**
- mescolare un sacco da 25 kg di **VITRUVIO STABICAL** con ca. 6,0 - 6,5 lt di acqua pulita, mediante in frustino verticale o betoniera a bicchiere per 4 - 5 min. ca.
- Inumidire preventivamente il supporto con acqua.
- Stendere l'impasto con spatola d'acciaio in spessore di 2-3 mm.
- Rifinire a fratazzo come un normale intonaco civile.
- Lasciare stagionare almeno 2 settimane prima di proteggere con la tinteggiatura.
- Su murature umide trattate con intonaco deumidificante **VITRUVIO RESTAURO 0-3** e **VITRUVIO STABICAL** anche la decorazione deve avere caratteristiche di traspirabilità, quali i prodotti della linea **VITRUVIO, SILITEK, SILOX**.

Consumo : 1,60 kg/m² per mm di spessore

Avvertenze: proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto detergere con abbondante acqua fresca e pulita. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare il medico. Nel caso di ingestione consultare un medico mostrando una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.