

# VITRUVIO STORIC

## Tonachino a base calce altamente traspirante

Rivestimento colorato a base calce con funzione protettiva e traspirante, con effetto anticato, di lunga durata, inattaccabile da muffe e batteri.

Rev. 2 Mar/2006

**Campo di impiego :** decorazione e protezione di esterni ed interni, particolarmente indicato per edifici di interesse storico e architettonico.

**Dati tecnici :**

- Composizione: calce spenta lungamente stagionata, cariche minerali a granulometria controllata, additivi atti a conferire buona lavorabilità e facile applicazione.
- Peso Specifico: 1.6 Kg/dm<sup>3</sup> ca.
- Aspetto: opaco, finitura fratazzata
- pH: > 10
- Coeff. permeabilità al vapore d'acqua  $\mu = 35$
- Coeff. di assorbimento d'acqua: 200 g/(m<sup>2</sup> h<sup>1/2</sup>)

**Imballo :** confezioni da 25 kg

**Tinte disponibili:** bianco e colori di cartella

**Stoccaggio :** conservazione: 12 mesi in confezione chiusa ed in luogo asciutto. Teme il gelo.

**Modalità di impiego :** **Fondi idonei :** fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane. Non applicare direttamente su supporti in gesso o verniciati con prodotti sintetici.

**Preparazione del fondo:** il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o con idropulitrice. Per fondi in cattive condizioni e/o sfarinanti è necessaria una mano preventiva di PRIMER ISOFIX 29 diluito 1: 6 con acqua.

**Modalità di applicazione:**

Il prodotto è pronto all'uso. Non diluire con acqua, se non in maniera minimale nelle giornate calde.

VITRUVIO STORIC 1,5 o STORIC 1,1 : applicare uno strato di materiale con spatola d'acciaio in uno spessore pari a quello dei granelli contenuti nel prodotto. Lasciar trascorrere alcuni minuti, quindi lisciare con spatola di plastica con movimenti rotatori per uniformare il rivestimento.

VITRUVIO STORIC 0,75 o STORIC 0,35: stendere in modo uniforme sul fondo adeguatamente preparato un primo stato di materiale con spatola di acciaio.

Ad indurimento avvenuto applicare un secondo stato di prodotto e dopo qualche minuto lisciare la superficie con spatola inox o fratazzarla con fratazzino di spugna in funzione dell'effetto estetico desiderato.

Temperatura minima di applicazione: + 5°C

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non diluire, se non minimamente solo in caso di giornate particolarmente assolate. Evitare l'applicazione in caso di pioggia, elevata umidità esterna e forte vento, sotto diretta insolazione e se sono previste gelate notturne.

Il rivestimento essendo di natura minerale tende ad assumere colorazioni sfumate. E' pertanto consigliato impiegare colori chiari.

**Consumo:**

STORIC 1,5: 2,8 – 3,2 Kg/m<sup>2</sup>

STORIC 1,1: 2,0 – 2,4 Kg/m<sup>2</sup>

STORIC 0,75: 1,5 – 2,0 Kg/m<sup>2</sup>

STORIC 0,35: 1,2 – 1,5 Kg/m<sup>2</sup>

Si consiglia l'applicazioni a due mani per STORIC 0,35 e STORIC 0,75

**Avvertenze :**

Prodotto a base calce e pertanto la manipolazione necessita di misure protettive personali per la protezione degli occhi; è inoltre consigliabile evitare contatti con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita e consultare un medico. Nel caso di ingestione consultare un medico mostrando l'imballo o una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.