

VITRUVIO TINTA A CALCE

Pittura al grassello di calce

VITRUVIO TINTA A CALCE è una pittura di grassello di calce filtrato, a lunga stagionatura, di elevata bianchezza e qualità.

Traspirante, ecologica, per effetti cromatici come le tradizionali pitture a calce usate nei tempi passati.

Rev. 2 Mar/2006

- Campo di impiego :** tinteggiatura per restauri cromatici e per decorazioni di interni. E' inoltre un sanizzante naturale, privo di sostanze tossiche biocide, in quanto l'alcalinità della calce impedisce la proliferazione delle spore di alghe e funghi, presenti nelle atmosfere umide, e contrasta in modo naturale la crescita delle colonie batteriche. VITRUVIO TINTA A CALCE è naturalmente opaca e le tinte sono mosse e trasparenti, come per le antiche pitture a calce, e non presentano la piattezza cromatica tipica delle idropitture sintetiche.
- Caratteristiche identificative :**
- PesoSpecifico: 1.6 Kg/dm³.
 - Viscosità: da 40000 a 45000 cps. (Brookfield – valore alla produzione); il prodotto stagionato, per effetto della naturale maturazione della calce, aumenta la viscosità mantenendo inalterate le caratteristiche applicative.
 - Residuo secco 105 °C: 60.2% ± 2%.
 - pH: > 10
 - elevata permeabilità al vapore
 - resistente all'attacco di muffe e alghe
- Tinte disponibili :** bianco o colori di mazzetta.
- Imballo :** fusti da 15 litri
- Stoccaggio :** fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo. Conservazione : 12 mesi in fusti ben sigillati.
- Sottofondo e preparazione :** Sono idonei tutti i fondi a base di calce, calce idraulica, gli intonaci di rasatura a base di gesso e calce nuovi o con precedenti trattamenti di tinteggiatura. In presenza di fondi poco consistenti, sfarinanti o con precedenti tinteggiature è consigliata una mano preventiva di PRIMER ISOFIX 29 diluito con 5 o 6 parti d'acqua.
- Modalità di impiego :** Il prodotto deve essere applicato a pennello in due mani con una diluizione sino al 50% con acqua. E' consigliabile impiegare pennelli da calce in crine di cavallo per ottenere gli effetti tipici delle tinte a calce del passato. E' invece sconsigliabile l'uso di rulli di pelo.
- Resa :** 5-6 m² /kg in due mani (può variare in funzione del tipo di fondo).

Avvertenze:

Coprire accuratamente tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in modo speciale : vetri, ceramica, mattoni ecc.
Lavare immediatamente eventuali spruzzi di prodotto.
Proteggere gli occhi e la pelle da contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto, detergere con abbondante acqua.
Nel caso di ingestione consultare un medico mostrando l'imballo o una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.