

Scheda Tecnica

PRIMER FONDOSIL

Fondo consolidante ai silicati

PRIMER FONDOSIL è un fissativo silicatizzante e consolidante, trasparente, o pigmentato a base di silicati di potassio.

Rev. Set/2011

- Campo di impiego:** Cicli di finitura per pitture o rivestimenti ai silicati.
- Caratteristiche identificative:**
- Aspetto: liquido bianco latteo trasparente
 - Legante minerale: silicato di potassio stabilizzato
 - coadiuvante d'adesione: copolimero stiroil - acrilico
 - peso specifico medio: 1100 gr/lit ca.
 - infiammabilità: non infiammabile, esente da solventi
- Imballo:** fusti da 20 Kg
- Stoccaggio:** Conservazione: 12 mesi in fusti ben sigillati, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo.
- Sottofondo e preparazione:** Supporti minerali a base calce e/o cemento. Il prodotto non è impiegabile su legno o gesso. Il supporto deve essere stagionato, solido e privo di umidità. Eventuali tracce di sporcizia o disarmante devono essere lavate mediante spazzolatura e/o lavaggio e/o idropulitrice. Importante : eventuali precedenti pitture o rivestimenti a base sintetica devono essere completamente eliminati non essendo compatibili con cicli ai silicati.
- Modalità di impiego:**
- Diluire con acqua, massimo 20% in peso, nel caso di fondi molto assorbenti
 - Applicare a pennello in un'unica mano.
 - Sovraverniciabile dopo 24 ore minimo.
 - Temperatura minima di applicazione : +5°C.
- Resa:** 8/10 m²/kg in funzione dell'assorbimento del supporto.
- Precauzioni:** coprire accuratamente tutte le superfici attigue a quella da verniciare ed in modo particolare vetri, ceramica, mattoni ecc. Lavare immediatamente eventuali spruzzi di prodotto. Proteggere gli occhi e la pelle da contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto, detergere con abbondante acqua. Pulire con abbondante acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.

Waler Srl. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.waler.it o l'Ufficio Tecnico: ufficiotecnico@waler.it