

VITRUVIO RASATO FINE

Finitura a base di grassello di calce

VITRUVIO RASATO FINE è una pasta rasante a base di grassello di calce, terre coloranti, marmo micronizzato, con funzione traspirante e protettiva. Adatta per ripristinare l'effetto antico dei supporti. Ha lunga durata, inattaccabile da muffe e batteri.

Rev. 1 Mar/2006

- Campo di impiego :** realizzazione di finiture traslucide a calce rasata tipo marmorino per la decorazione e la protezione di esterni ed interni, in particolare nel recupero di edifici storici.
- Caratteristiche identificative :**
- Composizione: grassello di calce, cariche minerali a granulometria controllata, additivi atti a conferire buona lavorabilità e facile applicazione.
 - Residuo secco a 105° C: 77.3 %
 - Ceneri a 450 °C: 75.6%
 - Peso Specifico: 1,74 Kg/dm³ ca.
 - pH: > 10
- Imballo :** fusti da 20 kg.
Tinte disponibili: bianco o secondo cartella Waler.
- Stoccaggio :** conservazione: 12 mesi in confezione chiusa ad una temperatura compresa fra +5 e +35 °C. Teme il gelo.
- Sottofondo e preparazione :** fondi minerali a base calce e/o cemento stagionati da almeno 4 settimane. Non applicare direttamente su supporti in gesso o verniciati con prodotti sintetici.
il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito. Eliminare ogni traccia di vecchia pittura o rivestimento a base sintetica, sporco, grasso ecc. per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o con idropulitrice a vapore. Per fondi in cattive condizioni e/o sfarinanti e molto assorbenti è necessaria una mano preventiva di Primer ISOFIX 29 diluito 1: 6 con acqua.
- Modalità impiego :** Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare accuratamente e delicatamente fino a lavorabilità.
L'eventuale presenza di uno strato liquido in superficie non pregiudica la qualità del prodotto; in tal caso mettere da parte il liquido e rimestare il prodotto nella latta e se necessario aggiungere gradatamente il liquido fino a lavorabilità.
Applicare con spatola metallica in due mani intervallate da almeno 24 ore. Per ottenere la finitura liscia traslucida, la seconda mano va compattata e lisciata con spatola inox.
Temperatura minima di applicazione: +5°C.
- Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non diluire, se non minimamente solo in caso di giornate particolarmente assolate. Evitare l'applicazione in caso di pioggia, elevata umidità esterna e forte vento, sotto diretta insolazione e se sono previste gelate notturne.

Il rivestimento essendo di natura minerale tende ad assumere colorazioni sfumate. E' pertanto consigliato impiegare colori chiari.

Consumo :

0,6-0,8 kg/m² per spessore di circa 300 micron su malta fina

Avvertenze:

proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con il prodotto. In caso di contatto detergere con abbondante acqua fresca e pulita. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare il medico. Nel caso di ingestione consultare un medico mostrando una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.